

SEAL-IT® 646 EPDM SPRAYBOND DCM

Product

SEAL-IT® 646 EPDM SPRAYBOND DCM is een hoogwaardige verspuitbare contactlijm op SBR-Rubber basis. Specifiek voor het verlijmen van EPDM-banen, -membranen, -manchetten, -doorvoeringen en -hoeken op vele daken, wanden en gevels.



Toepassingen

- Specifiek voor het verlijmen van Amerikaans en Europees EPDM op vrijwel alle ondergronden.
- Verlijmen van EPDM onderling en op de meeste ondergronden, zoals MDF, OSB, multi- en triplex-, spaan-, cementgebonden- en isolatieplaatmaterialen, beton, (bak)steen, metselwerk en metalen.
- Verlijming van EPDM op daken van grote industriële gebouwen, woningen, tuinhuisen, garageboxen, carports, dakkapellen, veranda's, erkers, overkappingen en overige aan- en/of uitbouw.
- Verlijming van EPDM op wand- en gevelconstructies van woningen en gebouwen.
- Ideaal toepasbaar tijdens nieuwbouw-, renovatie- en reparatiewerkzaamheden.

Eigenschappen

- Gebruiksklare, extreem sneldrogende en uithardende 1K SBR-Rubber contactlijm.
- Vormt een duurzaam sterke hechting tussen EPDM en allerlei soorten ondergronden.
- Geschikt voor het gebruiksvriendelijk verlijmen van zowel kleine als grote EPDM-banen.
- Snelle krachtopbouw en bereikt een hoge eindsterkte, door hoge vaste stoffen- en rubbergehalte.
- Eenvoudig, snel, schoon, veilig, gelijkmatig regelbaar, stof- en energievrij te verwerken.
- Efficiënt, zéér laag/economisch lijmverbruik, i.c.m. de SEAL-IT® 580 SPRAYGUN.
- Temperatuurbestendigheid van -30°C tot +90°C.
- Duurzaam UV-, weer-, water-, vocht- en verouderingsbestendig.

Standaard assortiment

Kleur	12 x 500ml aerosol	22 liter drukvat
Wit	SI-646-0000-500	SI-646-0000-022

Voor de verwerking van dit product in drukvat, is een spuitpistool nodig.
Overige verpakkingen op aanvraag.

Technische productgegevens

EIGENSCHAP	NORM	SPECIFICATIE
Basis		SBR-RUBBER 1-COMPONENT
Vaste stofgehalte		27%
Flash-off tijd (minimaal)	+23°C/55% RV	1-3 minuten
Open tijd	+23°C/55% RV	40 minuten
Type spray		Web
Applicatie		2-zijdig
Verbruik aerosol		2,5 m ²
Opbrengst Drukvat		130 m ²

Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Nederland

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl



SEAL-IT® 646 EPDM SPRAYBOND DCM

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, koel, droog en rechtop opslaan, tussen +5°C en +25°C. Maximaal 12 maanden houdbaar na productiedatum.

Applicatiecondities

- Voor gebruik SEAL-IT® 646 EPDM SPRAYBOND DCM voldoende goed schudden.
- Ondergronden vrijmaken van loszittende bestandsdelen m.b.v. een geschikte borstel.
- Ondergronden moeten droog, schoon, vet- en stofvrij, verdraagzaam en draagkrachtig zijn.
- Bevestig de slang zowel stevig op het spuitpistool als op de tank. Controleer of beide goed vastzitten. Open het drukvatventiel langzaam en volledig, controleer tijdens dit proces op eventuele lekkages. Als dit is gedaan, kan de spuitpistooltrekker ontgrendeld worden om met het spuiten te beginnen.
- Test voor gebruik de comptabiliteit van de lijm met de ondergrond, door hier wat op te spuiten.
- SEAL-IT® 646 EPDM SPRAYBOND DCM aanbrengen op het oppervlak op een spuitafstand van 10 tot 20 cm, onder een hoek van 45 graden. Houdt een lijmrupsbreedte van 20 tot 30 mm aan.
- Plaats het te verlijmen isolatiemateriaal onmiddellijk op elkaar, zonder deze aan te drukken.
- Wacht minimaal 5 minuten voordat u de isolatieplaat aanloopt.
- Bij verstopping van de nozzle, deze uit het pistool te draaien en te reinigen met thinner en/of aceton. Gebruik nooit een pin of iets dergelijks om de nozzle te openen.



Drukvat verwisselen en opslag

Draai de drukvatklep naar de uit-stand, spuit de resterende lijm uit de slang en koppel de spuitslang en het pistool los van het drukvat. Sluit de spuitslang aan op een nieuw drukvat en spuit deze iets door. Als u ervoor kiest om de slang en het spuitpistool op het drukvat te laten dan moet de drukvatklep openblijven. Sluit en vergrendel vervolgens het pistool.

Beperkingen en aanbevelingen

SEAL-IT® 646 EPDM SPRAYBOND DCM is ongeschikt i.c.m. zacht PVC, EPS, PIR en XPS. Niet mechanisch, thermisch of chemische belastingen, voor volledige uitharding. Zorg voor voldoende luchtvochtigheid vanuit de directe omgeving/ondergrond tijdens de uitharding. Repareren met hetzelfde product. Test vooraf altijd de hechting en materiaalverdraagzaamheid.

Reinigen

Vers, niet uitgehard en/of overtollig materiaal verwijderen van ondergronden en gereedschappen m.b.v. SEAL-IT® 510 CLEANER. Handen/huid reinigen m.b.v. SEAL-IT® 515 ULTRA WIPES. Uitgehard materiaal is alleen mechanisch te verwijderen, m.b.v. het juiste gereedschap.

Veiligheid en gezondheid

Vermijd langdurig huidcontact. Bij contact van niet uitgehard materiaal in de ogen, deze direct met water uitspoelen en arts raadplegen. SEAL-IT® 646 EPDM SPRAYBOND DCM in gesloten verpakking, op een veilige plek, buiten bereik van kinderen opslaan. Verwerken in goed geventileerde ruimten, niet roken en niet in de nabijheid van open vuur (licht ontvlambaar). Draag altijd een veiligheidsbril, geschikte handschoenen en werkkleding. Productveiligheidsblad is op verzoek beschikbaar.

Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Nederland

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl



SEAL-IT® 646 EPDM SPRAYBOND DCM

Garantie en aansprakelijkheid

Connect Products B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.



Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Nederland

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl

