

SEAL-IT® 730 WOODBOND-D3

Omschrijving

SEAL-IT® 730 WOODBOND-D3 is een hoogwaardige, waterbestendige witte houtlijm op basis van PVAC. Specifiek voor het verlijmen van houtverbindingen in meubels, kozijnen, prefab-elementen, deuren e.d.

Toepassingen

- Specifiek voor het verlijmen van allerlei houtverbindingen in houtconstructies.

Eigenschappen

- Reukarm.
- Droogt transparant op.
- Waterbestendig; conform EN 204 D3.
- Veelzijdig binnen en buiten toepasbaar, mits niet onderhevig aan weersinvloeden.
- Uitstekende hechting op niet vethoudende houtsoorten.
- Uitstekende verwerkingseigenschappen, waardoor gebruiksvriendelijk.
- Goed schuur- en overschilderbaar.



Standaard assortiment

Kleur	12 x 250gr flacon	6 x 750gr flacon
Wit	SI-730-0000-250	SI-730-0000-750

Op aanvraag ook verkrijgbaar in: 5, 10, 20 en 30 liter emmer

Technische productgegevens

EIGENSCHAP	NORM	SPECIFICATIE
Basis		PVAC
Opentijd	+23°C /50%RV	7-10 minuten
Uitharding	+23°C /50%RV	24 uur
Dichtheid		1.08 g/ml
Viscositeit		15.000 mPa/s
Verbruik		120-200 g/m ²
Applicatie temperatuur		+5°C -+30°C

Houdbaarheid

Koel en droog opslaan tussen +5°C en +25°C. In ongeopende originele verpakking maximaal 15 maanden houdbaar, na productie datum.

Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Nederland

info@connectproducts.nl

+31 (0)183 731 400

www.connectproducts.nl



SEAL-IT® 730 WOODBOND-D3

Applicatie condities

- Op schone, droge, vet-, stofvrije, draagkrachtige en verdraagzame omgeving en ondergrond tussen +5°C en +30°C.
- Ondergronden geheel ontdoen van losse bestanddelen.
- Ondergronden eventueel goed ontvetten met Seal-it 510 Cleaner.
- Aanbrengen met kwast, lijmkam, lijmwals.
- Verlijmd vlakken minimaal 10 minuten in klemmen direct nadat de lijm is aangebracht.
- Voor gebruik eerst een hechtingstest uitvoeren om hechting te bepalen.

Beperkingen en aanbevelingen

- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PFTE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden. Niet aanbevolen voor hout met een vochtgehalte boven de 15%.
- Overschilderbaar met synthetische- en dispersieverven na uitharding i.v.m materiaalkrimp.
- Bij gebruik van hooggevlude dispersieverven kan de verflaag scheuren en/of barsten.

Reinigen

Vers, niet uitgehard en/of overtollig materiaal verwijderen van ondergronden en gereedschappen m.b.v. SEAL-IT® 510 CLEANER. Handen/huid reinigen m.b.v. SEAL-IT® 515 ULTRA WIPES. Uitgehard materiaal is alleen mechanisch te verwijderen, m.b.v. het juiste gereedschap.

Veiligheid en gezondheid

Vermijd langdurig huidcontact. Bij contact van niet uitgehard materiaal in de ogen, deze direct met water uitspoelen en arts raadplegen. Productveiligheidsblad is op verzoek beschikbaar.

Garantie en aansprakelijkheid

Connect Products BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

