

SEAL-IT® 380 FOIL-BOND

Produkt

SEAL-IT® 380 FOIL-BOND ist ein hochwertiger, stark haftender Montageklebstoff auf MS-Polymer-Basis®. Speziell für die Verklebung verschiedener Kunststofffolien und Dampfsperren.

Anträge

- Speziell entwickelt für die Verklebung von Kunststofffolien (PE, PVC, EPDM, DPC) auf Stein, Beton, Gips, Metall und Holz.
- Zum Verkleben und zur wasser- und luftdichten Ausrüstung von Kunststofffolien.
- Geeignet für die Verklebung der gängigsten Unterlagsbahnen und Dampfsperren.
- Verklebung von PP-Folien um Holz und Tischlerei, Aluminiumfolien und fast allen anderen Bau- und Dämmstoffen.

Eigenschaften

- Geruchsarme, schrumpf- und blasenfreie Aushärtung.
- Langlebig, dauerhaft plasto-elastisch.
- Hervorragende Haftung ohne Grundierung auf fast allen, auch feuchten Oberflächen.
- Einzigartige und starke Hafteigenschaften auf allen Kunststoff- und Aluminiumfolien und fast allen anderen Bau- und Dämmstoffen.
- Hoher Wärmedämmwert; Dichtet Wasser- und Luftlecks ab und senkt die Energiekosten.
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften.
- Weichmacher-, Phthalat-, Isocyanat-, Lösungsmittel- und silikonfrei.
- Emissionsarm, **VOC A+** zertifiziert.
- Dauerhaft beständig gegen UV, Witterung, Wasser, Feuchtigkeit und Alterung.



Standardsortiment

Farbe	12 x 600ml wursten
Schwarz	SI-380-9200-600

Andere Farben und/oder Verpackungen auf Anfrage.

Technische Produktdaten

EIGENTUM	NORM	SPEZIFIKATION
Grundlage		MS-POLYMER® 1-KOMPONENTIG
Stehendes Vermögen	ISO 7390	<2 Millimeter
Dichte	ISO 1183	1.22 g/ml
Schrumpfung		Nichts
Temperaturbeständigkeit nach vollständiger Aushärtung		-40/+100°C

Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Niederlande

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl



Technische Onderlagen

SEAL-IT® 380 FOIL-BOND

Lagerfähigkeit

In ongeopende Originalverpakking an een koele en droge plaats tussen +5°C en +25°C opbergen. Houdbaarheid tot 15 maanden na de productie datum.

Anwendungsbedingungen

- Verwerkingstemperatuur (omgevingstemperatuur en substraat) tussen min. +5°C en max. +40°C.
- Materiaal senkrecht (beluëfend) en in voldoende dikte van ca. 7mm. In Rillen in afstand van min. 10cm en max. 20cm. Niet puuktueel aanbrengen!
- Op schone, schone, verdrageliken, drageliken, vet- en stofvrije oppervlakten.
- Lose bestanddelen met een geschikte borstel volledig van oppervlakten verwijderen.
- Fettige oppervlakten met SEAL-IT® 510 CLEANER volledig ontfetten.
- SEAL-IT® 380 FOIL-BOND hat een breed haftspectrum, jedoch können hochporöse oppervlakten met SEAL-IT® 520 PRIMER voorbehandeld werden. Voorbehandeling van niet poröse oppervlakten met minimale Haftung met SEAL-IT® 525 CLEAN & BOND.
- Tragen Sie den Primer einfach, schnell, sauber, gleichmäßig und nicht übermäßig mit der SEAL-IT® 590 GRUNDIERUNGSFLASCHE + PINSEL unter den richtigen Temperatur- und Untergrundbedingungen auf (siehe TDS).
- Sobald die Grundierung trocken ist, tragen Sie SEAL-IT® 380 FOIL-BOND so schnell wie möglich auf.



Lackierbarkeit

SEAL-IT® 380 FOIL-BOND eignet sich hervorragend für die Neulackierung mit Dispersionslacksystemen. Synthetische Lacksysteme können sich jedoch in der Trocknung verlangsamen. Wenn SEAL-IT® 380 FOIL-BOND überstrichen wird, geschieht dies immer fachgerecht, in Kombination mit einem langlebigen hochwertigen Lacksystem, das Bewegungen der elastischen Klebefläche ausreichend aufnehmen kann. Dadurch sollen Risse in der aufgetragenen Farbschicht reduziert werden. Lacksysteme immer bei den richtigen Umgebungs- und Untergrundtemperaturen auftragen (siehe TDS des Lackherstellers). Führen Sie vorher immer einen Lackverträglichkeitstest durch.

Einschränkungen und Empfehlungen

SEAL-IT® 380 FOIL-BOND ist nicht für die Fugenabdichtung und in Kombination mit PC, PMMA, PTFE, Neopren und bituminösen Untergründen geeignet. Für eine vollständige Aushärtung nicht mechanisch, thermisch und chemisch belasten. Reparieren Sie mit dem gleichen Produkt. Kleb- und Fugendichtstoffe funktionieren nachhaltiger, wenn sie regelmäßig gewartet und rechtzeitig repariert werden. Testen Sie immer vorher die Haftung und Materialverträglichkeit.

Reinigen

Frischer, nicht ausgehärteter und/oder überschüssiger Materialabtrag von oppervlakten und Werkzeugen mit SEAL-IT® 510 CLEANER. Reinigung der Hände/Haut mit SEAL-IT® 515 ULTRA WIPES. Ausgehärtetes Material kann nur mechanisch und mit den richtigen Werkzeugen entfernt werden.

Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Niederlande

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl



SEAL-IT® 380 FOIL-BOND

Gesundheit und Sicherheit

Vermeiden Sie längeren Hautkontakt. Bei Kontakt mit nicht ausgehärtetem Material in den Augen spülen Sie diese sofort mit Wasser aus und konsultieren Sie einen Arzt. Das Produktsicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

Gewährleistung und Haftung

Connect Products B.V. garantiert, dass sein Produkt innerhalb der Haltbarkeitsdauer den Spezifikationen entspricht. Die Haftung geht niemals über das hinaus, was in unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen festgelegt ist. In keinem Fall haftet der Verkäufer für Folgeschäden. Die bereitgestellten Informationen sind das Ergebnis unserer Tests und Erfahrungen und sind allgemeiner Natur. Sie impliziert jedoch keine Haftung. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die Anwendung geeignet ist.

Bescheinigungen

VOC-Emissionsklasse A+.



Verzichtserklärung

Alle Informationen in unseren Publikationen, sowohl gedruckt als auch digital, sind das ausschließliche (geistige) Eigentum von Connect Products B.V. und basieren auf unseren aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen. Das Kopieren, Vorführen an Dritte oder auf andere Weise reproduzieren, veröffentlichen und/oder verwenden dieses Dokuments, einschließlich der darin enthaltenen Ergebnisse, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Connect Products B.V. gestattet. Die technischen Daten sind indikativ und nicht erschöpfend. Connect Products B.V. übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die sich aus Fehlern, Auslassungen oder Ungenauigkeiten in diesem Dokument ergeben, einschließlich solcher, die sich aus technologischen Änderungen oder Forschungen zwischen der Veröffentlichung und dem Erwerb des Produkts ergeben. Connect Products behält sich das Recht vor, Änderungen an Rezepturen vorzunehmen. Connect Products B.V. haftet nicht für (direkte oder indirekte) Schäden, die sich aus der Verwendung des in diesem Dokument gezeigten Produkts ergeben. Benutzer sollten alle relevanten Informationen über unsere Produkte konsultieren und verstehen, bevor sie das Produkt anwenden und verwenden. Der Anwender ist dafür verantwortlich, geeignete Tests durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Connect Products B.V. hat keinen Einfluss auf die Art und Weise der Anwendung des Produkts und die Bedingungen während der Lagerung und des Transports und übernimmt daher keine Haftung für Schäden. Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren Allgemeinen Lieferbedingungen, wie sie bei der Handelskammer hinterlegt sind.

Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Niederlande

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl

