

Produkt

Seal-it® 130 CEMENT-FIX er utviklet spesifikt som et fugereparasjonsmiddel for reparasjon av skadde fuger i vegger innen- og utendørs, mellom murarbeid og steinstrips, og er basert på akrylatdispersjonsteknologi, som herder ved vannfordamping fra massen.

Bruksområder

- Spesifikt egnet for varig reparasjon av skadde fuger mellom steinstrips og murarbeid, på vegger og fasader, under renovasjons- og vedlikeholdsarbeid.
- Som varig fugemiddel, for påføring av nye fuger mellom murarbeid og steinstrips på vegger og fasader i nybyggprosjekter.
- Ideell til bruk ved tetting av overgangsfuger mellom bly, sink og murarbeid.

Egenskaper

- Klar til bruk.
- Lett å påføre og sluttbehandle.
- Overmalbar med dispersjons- og alkydharpiksmalinger.
- Utmerket hefteevne på mange, til og med lett fuktige underlag.
- Kan brukes innendørs og utendørs (hvis været er tørt i 5 timer etter påføring).
- Hurtigherdende og blir like hardt som sement.
- Så godt som krympefri.
- Særdeles varig
- Nesten luktfri.
- Ikke-korroderende.

Standardassortiment

Farge	12 x 310 ml patron
Grå	SI-130-7100-310

Andre farger og/eller emballasje på forespørsel.



Tekniske produktdata

Base	AKRYLATDISPERSJON		
Viskositet	mm	ISO 7390	<2
Tetthet	g/ml		1,65
Krymping	%		5
Mekaniske verdier	2 mm film		
Shore A-hardhet	Din 53505		80

Holdbarhet

Holdbar i maksimalt 12 måneder fra produksjonsdato ved kjølig og tørr oppbevaring i uåpnet originalemballasje, ved en temperatur mellom +5 °C og +25 °C. Frostbestandig ned til -15 °C, under transport.

Bruksbetingelser

- Temperaturen ved bruk (omgivelser og underlag) skal være mellom +5 °C og +40 °C.
- På bærekraftige, tolerante, rene, fett- og støvfrie underlag, porøse/åpne underlag trenger ikke være helt tørre.
- Fjern løst materiale fra underlaget ved bruk av en passende børste.
- Fjern fett grundig fra underlaget ved bruk av Seal-it® 510 CLEANER.
- Sluttbehandle glatt og stramt ca. fem minutter etter påføring med en fugeskje.
- Fjern deretter overflødig materiale fra murarbeidet eller underlaget rundt fugene med en børste eller våt svamp.

Overmaling

Seal-it® 130 CEMENT-FIX egner seg meget godt til overmaling med syntetiske og dispersjonsmalinger. Det er best å male over etter fullstendig herding, i forbindelse med materialkrympingen. Hvis det males tidligere kan det oppstå revner og/eller sprekker i malingslaget. Malinglaget kan også revne/sprekke ved bruk av dispersjonsmaling med høy fyllingsgrad. Det anbefales å utføre en malingstoleransetest på forhånd.

Rengjøring

Ferskt/ikke-herdet materiale fjernes fra underlag og redskap ved bruk av vann, hender/hud rengjøres med Seal-it® 515 ULTRA WIPES og/eller med såpe og vann. Herdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Begrensninger og anbefalinger

Uegnet for langvarig og/eller permanent vannbelastning. Uegnet for PE, PP, PC, PTFE, PMMA, myke kunststoffer, neopren og bituminøse underlag. Utendørs bruk er kun mulig ved gode tørkebetingelser og/eller hvis det ikke forventes nedbør innen 5 timer etter påføring. Misfarging kan eventuelt oppstå under bestemte forhold, f.eks. ved direkte kontakt med kjemikalier og/eller av mykgjørere fra underlaget. Vi anbefaler å teste ut hefteevne, material- og malingstoleranse først. Produktet vil få en mørkere farge under herdingen.



Helse og sikkerhet

Unngå langvarig kontakt med huden. Hvis ikke-herdet materiale kommer i kontakt med øynene, må disse skylles grundig med mye vann, og lege kontaktes. Sikkerhetsdatablad for produktet er tilgjengelig etter forespørsel.

Garanti og ansvar

Connect Products BV garanterer at dets produkt er i overensstemmelse med spesifikasjonene innenfor holdbarhetsdatoen. Ansvarret skal aldri strekke seg ut over det som er oppgitt i våre salgs- og leveringsvilkår. Selger er ikke under noen omstendighet ansvarlig for følgeskader. Den oppgitte informasjonen stammer fra våre tester og er av generell karakter. Den medfører imidlertid ikke noe ansvar. Det er brukerens ansvar å finne ut om produktet egner seg for bruksområdet ved bruk av egne tester.

Sertifiseringer

VOC-UTSLIPPSKLASSE A+

