

Produkt

Seal-it® 310 MS-EPDM er en bestandig og profesjonell klebende fugemasse med unike klebeegenskaper på EPDM-materialer. Basert på MS-Polymer®-teknologi og fuktherdes til en slitesterk og elastisitetsbevarende gummi.

Bruksområde

- Spesielt utviklet for klebing og/eller forsegling av EPDM-belegg på tak, fasade, gulv og damkonstruksjoner.
- Limer sammen bygningsmaterialer, som plastikk, steinoverflater, metall, legeringer, behandlet og ikke-behandlet tre, betong, lakkering og maling.

Egenskaper

- Kleber perfekt til EPDM og de fleste andre overflater, til og med fuktige, selv uten grunning.
- Bestandig, beholder elastisiteten, meg høy bevegelseevne.
- Vått-i-vått-påføring.
- Ikke-krympende og fri for luftbobler.
- Praktisk talt luktfritt herdende MS-Polymer®-system.
- God bestandighet mot UV-lys, vær, vann, fuktighet og aldring.
- Ikke-etsende på metall.
- Fritt for isosyanater, løsemidler og silikon.
- Kan males over med vannbasert og syntetisk maling.
- Glimrende absorbering av akustisk og mekanisk vibrasjon.



Standard produktserie

Farge	24 x 310 ml patron	20 x 400 ml innpakningsfolie	12 x 600 ml innpakningsfolie
		Ingen standard beholdning	

Andre innpakning ved henvendelser.

Tekniske produktdata

Base			MS-POLYMER
Viskositet	mm	ISO 7390	< 2
Tetthet	g/ml		1,60
Hinnedannelsestid	min.	23 °C/55 % RH	25-30
Krymping			Ingen
Temperaturbestandighet etter full herding	°C		-40/+90
Mekaniske verdier		2mm film	
Shore a hardhet		DIN 53505	50
Elastisitetsmodul ved 100 %	MPa	DIN 53504	1,10
Strekfasthet	MPa	DIN 53504	1,75
Bruddforlengelse	%	DIN 53504	520
Skjærfasthet	N/mm	DIN 53515	22,3



Holdbarhet

I uåpnet originalinnpakning, lagret på et tørt og kjølig sted (mellom +5 °C og +25 °C), vil produktet holde seg opptil 12 måneder etter produksjonsdato.

Bruksbetingelser

- Brukstemperatur (omgivelser og overflate) mellom +5 °C og +40 °C.
- På stabile, kompatible, tørre, ukontaminerte, støvfrie og fettfrie overflater.
- Bruk egnet børste til fjerning av løse partikler på overflaten.
- Korrekt avfetting av overflater utføres med Seal-it® 510 CLEANER.
- Seal-it® 310 MS-EPDM har en meget god bindeeffekt, men svært porøse overflater bør forbehandles med Seal-it® 520 PRIMER og ikke-porøse overflater med minimal binding bør forbehandles med Seal-it® 525 Clean & Bond.
- Bruk Seal-it® 550 FINISH for en jevn og fin etterbehandling før hinnedannelse.

Malbarhet

Seal-it® 310 MS-EPDM lar seg meget godt male med emulsjonsmaling. Syntetisk maling kan imidlertid bruke lang tid på å tørke.

Rengjøring

Fjern uherdet masse fra overflate og redskap med Seal-it® 510 CLEANER. Rengjør hender/hud med Seal-it® 515 ULTRA-WIPES. Herdet masse må fjernes mekanisk.

Begrensninger & anbefalinger

Ikke egnet for vedvarende vanneksponeering eller ekspansjons- eller glassfuger. Ikke egnet til bruk i direkte kontakt med naturstein, mat eller sølvbelegg i speil. Ikke egnet på PE-, PP-, PC-, PMMA-, PTFE-, myk plast-, neopren- eller bitumenoverflater. Ikke soppdrepende. Sørg for adekvat fuktighet i de umiddelbare omgivelsene. Vi anbefaler å teste klebeegenskap og materialkompatibilitet på forhånd.

Helse og sikkerhet

Unngå hudkontakt over lengre tid. Hvis uherdet masse kommer i kontakt med øyne, skylk rikelig med vann og oppsøk lege. Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig ved forespørsel.

Garanti og ansvarlighet

Connect Products BV garanterer at produktet er i henhold til spesifikasjonene i løpet av holdbarhetstiden. Ansvarlighet skal aldri overskride hva som er oppgitt i våre vilkår og betingelser for salg og levering. Under ingen omstendigheter skal selger holdes ansvarlig for følgeskader. Informasjonen her oppgitt er et resultat av våre tester og erfaringer, og er generelle i sin natur. Det innebærer imidlertid intet ansvar. Brukere er selv ansvarlige for utføring av egne tester for å fastslå hvorvidt produktet egner seg for en gitt type bruk.

