

Produkt

Seal-it® 320 MS FLOOR-SL er en selvutjevnen, høykvalitets, profesjonell fugemasse for horisontale ekspansjonsfuger i gulv. Basert på hybridteknologi og fuktherdes til slitesterk og elastisitetsbevarende gummi.

Bruksområde

- Spesielt utviklet som en selvutjevnen, svært elastisk fugemasse tilpasset horisontale ekspansjonsfuger. Gir langvarig absorbering av signifikante bevegelse.
- Forsegler skjøter og ekspansjonsfuger mellom betongdeler i gulv, gallerier, lager, parkeringshus, trapp, balkong, plattform, platting, terrasser, tunneler, veier og broer.
- Industriell fugemasse, rundt kabelfremspring, maskinfester, dreneringssystem og stålstrukturer.

Egenskaper

- Selvutjevnen, god flyteevne, ingen bearbeiding nødvendig, effektiv og brukervennlig.
- Utmerket klebeegenskap uten grunning på så å si alle overflater, også våte.
- Bestandig, beholder elastisiteten, maksimal bevegelsesevne på 25 %.
- God absorbering av akustisk og mekanisk vibrasjon.
- God bestandighet mot misfarging, UV-lys, vær, vann, fuktighet og aldring.
- Kan males over med vannbasert maling.
- Fritt for isosyanater, løsemidler og silikon.
- Ikke-etsende på metall.
- Luktfritt, klebefritt, boblefritt, hybridsystem med ikke-krympende herding.



Standard produktserie

Farge	12 x 600 ml innpakningsfolie
Betonggrå	SI-320-7102-600

Andre farger og/eller innpakning ved henvendelser.

Tekniske produktdata

Base	HYBRID		
Tetthet	g/ml		1,59
Hinnedannelsestid	min.	23 °C/55 % RH	10–15
Flyteevne	mm	CPTM 33,00	50
Herdes på 24 timer	mm	23 °C/55 % RH	+/-2
Krymping			Ingen
Tillatt deformasjon	%		25
Temperaturbestandighet etter full herding	°C		-40/+100
Mekaniske verdier	2mm film		
Shore A hardhet		DIN 53505	40
Elastisitetsmodul ved 100 %	MPa	DIN 53504	0,55
Strekfasthet	MPa	DIN 53504	1,40
Bruddforlengelse	%	DIN 53504	450



Holdbarhet

I uåpnet originalinnpakning, lagret på et tørt og kjølig sted (mellom +5 °C og +25 °C), vil produktet holde seg opptil 15 måneder etter produksjonsdato.

Bruksbetingelser

- Brukstemperatur (omgivelser og overflate) mellom +5 °C og +40 °C.
- På rene, ukontaminerte, stabile, compatible, støvfrie og fettfrie overflater.
- Sørg for korrekte fugedimensjoner og bevegelsesabsorbering.
- Fjern fett fra overflaten på korrekt vis med Seal-it® 510 CLEANER.
- Bruk egnet børste til fjerning av løse partikler på overflaten.
- Seal-it® 320 MS FLOOR-SL har en meget god bindeeffekt, men svært porøse overflater bør forbehandles med Seal-it® 520 PRIMER og ikke-porøse overflater med minimal binding bør forbehandles med Seal-it® 525 Clean & Bond.
- Bruk Seal-it® 550 FINISH for en jevn og fin etterbehandling før hinnedannelse.

Malbarhet

Etter hinnedannelse lar Seal-it® 320 MS FLOOR-SL seg meget god males med emulsjonsmaling. Syntetisk maling kan imidlertid bruke lang tid på å tørke. Hvis produktet skal males over (ikke nødvendig), anbefaler vi for best resultat å pusse Seal-it® 320 MS FLOOR-SL og tilstøtende deler lett med en Scotch-Brite®-håndpad, og deretter avfette grundig med Seal-it® 510 CLEANER, for så å male over rett etterpå.

Rengjøring

Fjern uherdet masse fra overflate og redskap med Seal-it® 510 CLEANER. Rengjør hender/hud med Seal-it® 515 ULTRA-WIPES. Herdet masse må fjernes mekanisk.

Begrensninger og anbefalinger

Ikke egnet for vedvarende vanneksposering eller vertikale fuger. Ikke egnet på PE-, PP-, PTFE-, PC-, PMMA-, myk plast-, neopren- eller bitumenoverflater. Misfarging kan forekomme under bestemte forhold, ved direkte kontakt med kjemikalier, frigjøring av mykningsmiddel fra overflaten og/eller bruk i mørke rom/steder. Ikke soppdrepende. Sørg for adekvat fuktighet i de umiddelbare omgivelsene. Vi anbefaler å teste klebeegenskap og materialkompatibilitet på forhånd.

Helse og sikkerhet

Unngå hudkontakt over lengre tid. Hvis uherdet masse kommer i kontakt med øyne, skylk rikelig med vann og oppsøk lege. Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig ved forespørsel.

Garanti og ansvarlighet

Connect Products BV garanterer at produktet er i henhold til spesifikasjonene i løpet av holdbarhetstiden. Ansvarlighet skal aldri overskride hva som er oppgitt i våre vilkår og betingelser for salg og levering. Under ingen omstendigheter skal selger holdes ansvarlig for følgeskader. Informasjonen her oppgitt er et resultat av våre tester og erfaringer, og er generelle i sin natur. Det innebærer imidlertid intet ansvar. Brukere er selv ansvarlige for utføring av egne tester for å fastslå hvorvidt produktet egner seg for en gitt type bruk.

