

Produkt

Seal-it® 331 HYBRI-COAT er en elastisk, lufttett, bestandig høykvalitets forseglingsbelegg som kan jevnes ut med en malerkost. Basert på hybridteknologi og fuktherdes til en bestandig, ikke-krympende, svært mekanisk sterk membran.

Bruksområde

- Spesielt egnet for bestandige, lufttette og vanntette forseglinger av skjøter og overflater.
- Egnet til både innen- og utendørsbruk.
- Ideell til forsegling av strukturelle forbindelser og skjøter i skallkonstruksjon.
- Gir en vanntett membran på vegger og gulv i sanitæranlegg og andre steder med VVS-anlegg, før flislegging.

Egenskaper

- Bestandig, beholder elastisiteten, med høy bevegelsesevne.
- Utmerket klebeegenskap uten grunning på så å si alle overflater, også våte.
- Brukervennlig og allsidig.
- Bestandighet mot UV-lys, vær, vann, fuktighet og aldring.
- Lav viskositet.
- Utmerket å arbeide med, med børste og/eller rull.
- Ikke-etsende på metall.
- Hurtigherdende, ikke-krympende og fri for luftbobler.
- Kan males over med vannbasert maling.
- Fritt for isosyanater, løsemidler og silikon.
- Svært lav emisjon: sertifisert EMICODE EC1 PLUS.



Standard produktserie

Farge	12 x 600 ml innpakningsfolie
RAL 7016	SI-331-7016-600
Hvit	SI-331-9100-600

Andre farger og/eller innpakning ved henvendelser.

Tekniske produktdata

Base	HYBRID		
Viskositet	mm	ISO 7390	< 2
Tetthet	g/ml		1,46
Hinnedannelsestid	min.	23 °C/55 % RH	16
Herdes på 24 timer	mm	23 °C/55 % RH	+/-2
Krymping			Ingen
Temperaturbestandighet etter full herding	°C		-40/+90
Mekaniske verdier	2mm film		
Shore A hardhet		DIN 53505	30
Elastisitetsmodul ved 100 %	MPa	DIN 53504	0,45
Strekkfasthet	MPa	DIN 53504	1,00
Bruddforlengelse	%	DIN 53504	450



Holdbarhet

I uåpnet originalinnpakning, lagret på et tørt og kjølig sted (mellom +5 °C og +25 °C), vil produktet holde seg opptil 15 måneder etter produksjonsdato.

Bruksbetingelser

- Brukstemperatur (omgivelser og overflate) mellom +5 °C og +40 °C.
- På rene, ukontaminerte, tørre, stabile, compatible, støvfrie og fettfrie overflater.
- Bruk egnet børste til fjerning av løse partikler på overflaten.
- Fjern fett fra overflaten på korrekt vis med Seal-it® 510 CLEANER.
- Seal-it® 331 HYBRI-COAT har en meget god bindeeffekt, men svært porøse overflater bør forbehandles med Seal-it® 520 PRIMER og ikke-porøse overflater med minimal binding bør forbehandles med Seal-it® 525 Clean & Bond.
- Bruk Seal-it® 550 FINISH for en jevn og fin etterbehandling før hinnedannelse.

Malbarhet

Seal-it® 331 HYBRICOAT lar seg meget god males med emulsjonsmaling. Syntetisk maling kan imidlertid bruke lang tid på å tørke. Hvis produktet skal males over (ikke nødvendig), anbefaler vi for best resultat å pusse Seal-it® 331 HYBRICOAT og tilstøtende deler lett med en Scotch-Brite®-håndpad, og deretter avfette grundig med Seal-it® 510 CLEANER, for så å male over rett etterpå.

Rengjøring

Fjern uherdet masse fra overflate og redskap med Seal-it® 510 CLEANER. Rengjør hender/hud med Seal-it® 515 ULTRA-WIPES. Herdet masse må fjernes mekanisk.

Begrensninger & anbefalinger

Ikke egnet for vedvarende vanneksposering. Ikke egnet på PE-, PP-, PTFE-, PC-, PMMA-, myk plast-, neopren-, bitumenoverflater. Misfarging kan forekomme under bestemte forhold, ved direkte kontakt med kjemikalier, bruk i mørke rom/steder eller frigjøring av mykningsmiddel fra overflaten. Ikke soppdrepende. Sørg for adekvat fuktighet i de umiddelbare omgivelsene. Vi anbefaler å teste klebeegenskap og material- og malingskompatibilitet på forhånd.

Helse og sikkerhet

Unngå hudkontakt over lengre tid. Hvis uherdet masse kommer i kontakt med øyne, skyll rikelig med vann og oppsøk lege. Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig ved forespørsel.

Garanti og ansvarlighet

Connect Products BV garanterer at produktet er i henhold til spesifikasjonene i løpet av holdbarhetstiden. Ansvarlighet skal aldri overskride hva som er oppgitt i våre vilkår og betingelser for salg og levering. Under ingen omstendigheter skal selger holdes ansvarlig for følgeskader. Informasjonen her oppgitt er et resultat av våre tester og erfaringer, og er generelle i sin natur. Det innebærer imidlertid intet ansvar. Brukere er selv ansvarlige for utføring av egne tester for å fastslå hvorvidt produktet egner seg for en gitt type bruk.

Sertifiseringer

EMICODE EC1 PLUS
SKZ geprüft

