

Produkt

Seal-it® 350 SUPER-ALL er en universal, allsidig, høykvalitets, profesjonell fugemasse og installasjons- og konstruksjonslim. Basert på hybrid teknologi og fuktherdes til slitesterk og elastisitetsbevarende gummi.

Bruksområde

- Universal fugemasse og konstruksjons- og installasjonslim for praktisk talt overflater og byggematerialer.
- Konstruksjons- og bstrykningsmiddel for vinduer, vindus- og dørrammer, seksjoner, drivhus, fasader og mer.
- Soppdrepende fugemasse til sanitæranlegg og andre steder med VVS-anlegg, så vel som kjølelager.
- Til forsegling, liming og installering hvor mat oppbevares og/eller behandles.
- Konstruksjons- og installasjonslim til gulvlist, lameller, bånd, listverk, vegg, panel, flis, stein, EPDM-film, overliggere og mer.
- Lim til rustfritt stål og store, tunge speil.
- Fugemasse/lim til naturstein, som, marmor, granitt, hard stein, betong og andre åpne materialer.
- Konstruksjonsforbindelse til fuger i bro og overleggere, mellom betongdelene, som i gulv og gallerier.
- Forsegling av dusjvåp i rustfritt stål, gulvavløp og dreneringssystem for regn.
- Metallforsegling/lim i konstruksjon av tak, fasader, karosserier, trailere, skip, containere og luftkanaler.
- Strukturelt lim til vibrerende strukturer, som fasadekonstruksjon, transportutstyr og annet maskineri og utstyr.
- Reparasjonslim til MSP/hybrid- og løse bygningskomponenter.

Egenskaper

- Bestandig, beholder elastisiteten, maksimal bevegessevne på 25 %.
- Utmerket bruks- og klebeegenskaper på mange overflater, selv fuktige, uten grunning.
- Allsidig både innen- og utendørs: lim, forsegling og installering av praktisk talt alt, med ett og samme produkt.
- Hurtigherdende og hurtigstyrkende, høy mekanisk bestandighet og med enestående styrke.
- Verken flekker eller smitter over på porøse materialer, som naturstein, betong og ubehandlet tre; ingen kantflekking.
- Fritt for isosyanater, løsemidler og silikon.
- Svært lav emisjon: sertifisert EMICODE EC1 PLUS.
- Egnet for mat, ISEGA MAT-GODKJENNING-sertifisert.
- God bestandighet mot misfarging, UV-lys, vær, vann, fuktighet, aldring og sopp.
- Optimal pusse- og fileegenskaper etter fullstendig herding.
- Nøytral, luktfritt, klebefritt, boblefritt, hybrid med ikke-krympende fuktherding.
- Ikke-etsende på metall.



- Kompatibel i direkte kontakt med sølvbelegg på speil og PVB-laminert glass.
- Glimrende absorbering av mekanisk og akustisk vibrasjon.

Standard produktserie

Farge	24 x 290 ml patron	12 x 600 ml innpakningsfolie
Grå	SI-350-7100-290	SI-350-7100-600
Sanitærgrå		SI-350-7160-600
Hvit	SI-350-9100-290	SI-350-9100-600
Svart	SI-350-9200-290	SI-350-9200-600

Andre farger og/eller innpakning ved henvendelser.

Tekniske produktdata

Base			HYBRID
Viskositet	mm	ISO 7390	< 2
Tetthet	g/ml		1,48
Hinnedannelsestid	min.	23 °C/55 % RH	10
Herdes på 24 timer	mm	23 °C/55 % RH	2–3
Krymping			Ingen
Tillatt deformasjon	%		25
Temperaturbestandighet etter full herding	°C		–40/+100
Mekaniske verdier		2mm film	
Shore A hardhet		DIN 53505	60
Elastisitetsmodul ved 100 %	MPa	DIN 53504	1,60
Strekfasthet	MPa	DIN 53504	2,70
Skjærstyrke	MPa	ISO 4587	2,50
Bruddforlengelse	%	DIN 53504	300

Holdbarhet

I uåpnet originalinnpakning, lagret på et tørt og kjølig sted (mellom +5 °C og +25 °C), vil produktet holde seg opptil 15 måneder etter produksjonsdato.



Bruksbetingelser

- Brukstemperatur (omgivelser og overflate) mellom +5 °C og +40 °C.
- På stabile, kompatible, rene, ukontaminerte, fettfrie og støvfrie overflater.
- Sørg for korrekte fugedimensjoner og bevegelsesabsorbering.
- Bruk egnet børste til fjerning av løse partikler på overflaten.
- Fjern fett fra overflaten på korrekt vis med Seal-it® 510 CLEANER.
- Seal-it® 350 SUPER-ALL har en meget god bindeeffekt, men svært porøse overflater bør forbehandles med Seal-it® 520 PRIMER og ikke-porøse overflater med minimal binding bør forbehandles med Seal-it® 525 Clean & Bond.
- Ved liming, påfør materialet vertikalt (ventilert) i fuger med mellomrom på minst 10 cm og maks 20 cm. Ikke bruk i små mengder om gangen! Det anbefales å bruke den dobbeltsidige SEAL-IT® 560 PANELTAPE som støttende klebing under herdeprosessen og for å oppnå den korrekte limtykkelsen.
- Bruk Seal-it® 550 FINISH for en jevn og fin etterbehandling før hinnedannelse.

Malbarhet

Etter hinnedannelse lar Seal-it® 350 SUPER-ALL seg meget godt males med emulsjonsmaling. Syntetisk maling kan imidlertid bruke lang tid på å tørke. Hvis produktet skal males over (ikke nødvendig), anbefaler vi for best resultat å pusse Seal-it® 350 SUPER-ALL og tilstøtende deler lett med en Scotch-Brite®-håndpad, og deretter avfette grundig med Seal-it® 510 CLEANER, for så å male over rett etterpå.

Rengjøring

Fjern uherdet masse fra overflate og redskap med Seal-it® 510 CLEANER. Rengjør hender/hud med Seal-it® 515 ULTRA-WIPES. Herdet masse må fjernes mekanisk.

Begrensninger & anbefalinger

Ikke egnet for vedvarende vanneksponeering. Ikke egnet på PE-, PP-, PC-, PMMA-, PTFE-, myk plast-, neopren- og bitumenoverflater. Misfarging kan forekomme under bestemte forhold, ved direkte kontakt med kjemikalier, bruk i mørke rom/steder eller frigjøring av mykningsmiddel fra overflaten. Sørg for adekvat fuktighet i de umiddelbare omgivelsene. Vi anbefaler å teste klebeegenskap og material- og malingskompatibilitet på forhånd.

Helse og sikkerhet

Unngå hudkontakt over lengre tid. Hvis uherdet masse kommer i kontakt med øyne, skyll rikelig med vann og oppsøk lege. Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig ved forespørsel.



Garanti og ansvarlighet

Connect Products BV garanterer at produktet er i henhold til spesifikasjonene i løpet av holdbarhetstiden. Ansvarlighet skal aldri overskride hva som er oppgitt i våre vilkår og betingelser for salg og levering. Under ingen omstendigheter skal selger holdes ansvarlig for følgeskader. Informasjonen her oppgitt er et resultat av våre tester og erfaringer, og er generelle i sin natur. Det innebærer imidlertid intet ansvar. Brukere er selv ansvarlige for utføring av egne tester for å fastslå hvorvidt produktet egner seg for en gitt type bruk.

Sertifiseringer

ISEGA MAT-GODKJENNING
EMICODE EC1 PLUS
SKZ geprüft

