

Produkt

Seal-it® 478 PU-STONEFIX er et høykvalitets, bestandig og ferdigblandet polyuretanlim spesielt egnet til liming av forskjellige typer stein, blant annet gips, betong, lettbetong, sandkalkstein og ikke-bærende vegger. Fuktherdes til en sterkt klebende forbindelse.

Bruksområde

- Spesielt egnet til liming og installering av ikke-bærende gulv, fasade og indre og ytre vegger.
- Som mørtelerstatning til liming og installering av steinaktige bygningskomponenter/materialer, som plante-/blomsterkasser, steinblokker, stein, steinbånd, fliser, kanter, dekorasjoner, listverk, sittestein, terskler, vinduskarmer, vinduer, seksjoner og takstein.
- Som steinlim til liming og installering av forskjellige typer stein, som naturstein, murverk, brostein, sandkalkstein, lett- og vanlig betong og keramikk.

Egenskaper

- Klar til bruk, hurtigherdende PU-lim.
- Høy strekkfasthet, skjærstyrke og sluttstyrke, hurtigstyrkende.
- Allsidig, både innendørs og ute: limer, installerer, tetter og forsegler.
- Sterkt klebeegenskap på flere overflater, også våte.
- Meget lav emisjon: sertifisert VOC-emosjonsklasse A+.
- Brukervennlig, hurtig, støvfri, nullenergikrevende i bruk, uten behov for rengjøring, med Seal-it® sin skumpistol.
- Ingen behov for mørtel, sement, spiker eller skruer.
- Lett tettende/skummende lim- og monteringssystem.
- Effektivt, svært drøy/økonomisk bruk av lim.
- Utmerket bestandighet mot varme og kalde temperaturer, vann og mange kjemikalier.
- Langvarig bestandighet mot vær, fuktighet, vann og aldring; råtner aldri.



Standard produktserie

Farge	12 x 750 ml boks
Beige/naturell	SI-478-0000-750

Andre innpakning ved henvendelser.

Tekniske produktdata

Base	POLYURETAN		
Drivgass	(H)CFC-fri		
Brukstemperatur	°C	+10 til +35	
Herdetid	Min.	+23 °C, 50 % RH	8-10
Limfri	Min.	+23 °C, 50 % RH	8-10
Temperaturbestandighet	°C	-20 til +85	
Strekfasthet	N/mm ²	DIN 53857	> 7

Holdbarhet

I uåpnet originalinnpakning, lagret oppreist på et tørt og kjølig sted (mellom +5 °C og +25 °C), vil produktet holde seg opptil 15 måneder etter produksjonsdato.

Bruksbetingelser

- Brukstemperatur (omgivelser og overflate) mellom +5 °C og +40 °C.
- På kompatible, stabile, rene, ukontaminerte og fettfrie overflater.
- Bruk egnet børste til fjerning av løse partikler på overflaten.
- Fjern fett fra overflaten på korrekt vis med Seal-it® 510 CLEANER.
- Rist blikkboksen rundt 20 ganger før bruk.
- Om nødvendig, bruk først en plantesprøyte til lett fukting av overflaten.
- Kutt vekk fullherdet, overflødig Seal-it® 478 PU-STONEFIX med en kniv eller murskje.
- Før bruk, oljer du inn pistoladapterens gjenger med Vaseline, PTFE og/eller silikonspray, for å forhindre at sprayboksen klistrer seg til skumpistolen.
- Etter at boksen er festet i pistolen, kan sprayhastigheten og sprøytemengden justeres med en festeskruer på pistolens bakside, for mest effektivt/økonomisk bruk.
- Når den ikke tas i bruk, stram skruen på skumpistolens bakside til den er lukket og skumpistolen ikke lenger kan aktiveres.
- Alltid la boksen være i skumpistolen til den er helt tom.
- Fjern tom boks ved å holde i avtrekkeren mens du skrur den ut for å frigjøre eventuell gjenværende drivgass.
- Deretter lader du skumpistolen med en ny boks, og/eller rengjør godt med Seal-it® 450 PUR CLEANER.
- Hvis pistolen ikke virker korrekt, sett Seal-it® 450 PUR CLEANER i pistolen, spray den gjennom flere ganger, la den hvile i ca. 15 min., spray den gjennom igjen og fjern Seal-it® 450 PUR CLEANER-boksen.



Rengjøring

Bruk Seal-it® 450 PUR CLEANER til umiddelbar fjerning av fersk/uherdet Seal-it® 478 PU-STONEFIX fra overflater og redskap. Rengjør hender/hud med Seal-it® 515 ULTRA-WIPES. Etter herding må Seal-it® 478 PU-STONEFIX fjernes mekanisk.

Begrensninger og anbefalinger

Ikke egnet til undervannsbruk, fugeforsegling eller igjenfylling av store, lukkede rom/hull med manglende fuktighet. Ikke egnet på PE-, PP-, PC-, PMMA-, PTFE-, silikon-, myk plast-, neopren- eller bitumenoverflater. Ikke UV-bestendig. Bruk et egnet dekke for å beskytte omkringliggende overflater fra limrester. Dekk minst 80 % av materialoverflaten med Seal-it® 478 PU-STONEFIX. Vi anbefaler å teste klebeegenskap og materialkompatibilitet på forhånd.

Helse og sikkerhet

Unngå hudkontakt over lengre tid. Hvis uherdet masse kommer i kontakt med øyne, skylk rikelig med vann og oppsøk lege. Bruk sikkerhetsbriller, hansker og egnet arbeidstøy. Skal kun behandles i godt ventilerte områder. Ikke røyk eller bruk produktet i nærheten av åpen ild. Oppbevar Seal-it® 478 PU-STONEFIX på trygt sted utenfor barns rekkevidde. Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig ved forespørsel.

Garanti og ansvarlighet

Connect Products BV garanterer at produktet er i henhold til spesifikasjonene i løpet av holdbarhetstiden. Ansvarlighet skal aldri overskride hva som er oppgitt i våre vilkår og betingelser for salg og levering. Under ingen omstendigheter skal selger holdes ansvarlig for følgeskader. Informasjonen her oppgitt er et resultat av våre tester og erfaringer, og er generelle i sin natur. Det innebærer imidlertid intet ansvar. Brukere er selv ansvarlige for utføring av egne tester for å fastslå hvorvidt produktet egner seg for en gitt type bruk.

Sertifiseringer

VOC-emisjonsklasse A+

