

Produkt

Seal-it® 530 POXYFIX er en høykvalitets, profesjonell, kjemisk hurtigherdende, 2k epoksybasert fugemasse spesielt utviklet for langvarig forsegling og installering av dusjavløp og som hurtigherdende lim til fester av lette materialer. Herdes kjemisk til et slitesterkt og fleksibilitetsbevarende lim og fugemasse.

Bruksområde

- Spesielt utviklet for varig forsegling av fuger rundt dusjavløp (inkludert gulvavløp) i sanitæranlegg og andre steder med VVS-anlegg.
- Hurtigherdende og sterkt konstruksjons- og installasjonslim til liming, montering og installering av flere typer materialer på en rekke overflater, som galvanisert og rustfritt stål, sink, kobber, bly, messing, aluminium, betong, naturstein og annen stein, keramikk, tre, glass, PVC, plastikk, polystyren, ABS, kompositt og mer.
- Ideell for festing av strukturer i områder med lite til ingen fuktighet.



Egenskaper

- Ultrahurtig, kjemisk herdende epoksysystem i to deler.
- Slitesterk og elastisitetsbevarende.
- Utmerket klebeegenskaper, bredt bindingsspekter.
- Ekstremt bestandig mot støt, slitasje, sjokk og vann.
- Temperaturbestandig fra +5 °C på det laveste til +120 °C på det høyeste.
- Klar til bruk innen 2 timer.
- Blir ekstremt sterk på veldig kort tid.
- Kan fint pusses etter fullført herding.
- Tiksotropisk, god viskositet, ikke-sigende.
- Lett å påføre med Poxyfix-pistolen.

Standard produktserie

Farge	12 x 50 ml dobbelpatron
RAL 7044	SI-530-7044-050

Andre farger og/eller innpakning ved henvendelser.

Tekniske produktdata

Base	EPOKSY		
Blandeforhold	A:B		1:1
Faststoffinnhold	%		100
Herdetid	Min.	23 °C / 55 % RH	5-10
Volumendring	%	ISO 10563	< 1

Holdbarhet

I uåpnet originalinnpakning, lagret på et tørt og kjølig sted (mellom +5 °C og +25 °C), vil produktet holde seg opptil 12 måneder etter produksjonsdato.

Bruksbetingelser

- Brukstemperatur (omgivelser og overflate) mellom +5 °C og +40 °C.
- På stabile, kompatible, tørre, rene, ukontaminerte, fettfrie og støvfrie overflater.
- Bruk egnet børste til fjerning av løse partikler på overflaten.
- Fjern fett fra overflaten på korrekt vis med Seal-it® 510 CLEANER.
- Sett munningen på dobbelpatronen.
- Åpen tid: ca. 2 minutter.
- Bruk Poxyfix-pistolen for korrekt blandingsforhold av A- og B-komponentene.
- Ikke bruk de første 10 cm. Dette for å garantere korrekt blandingsforhold.
- Bruk Seal-it® 550 FINISH umiddelbart etter bruk, for en jevn og fin etterbehandling.



Rengjøring

Fjern uherdet masse fra overflate og redskap med Seal-it® 510 CLEANER. Rengjør hender/hud med Seal-it® 515 ULTRA-WIPES. Herdet masse må fjernes mekanisk.

Begrensninger og anbefalinger

Ikke egnet for vedvarende vannekspnering eller ekspansjons- eller glassfuger. Ikke egnet på PE-, PP-, PC-, PMMA-, PTFE-, myk plast-, neopren- og bitumenoverflater. Vi anbefaler å teste klebeegenskap og materialkompatibilitet og, dersom relevant, malingskompatibilitet på forhånd.

Helse og sikkerhet

Unngå hudkontakt over lengre tid. Hvis uherdet masse kommer i kontakt med øyne, skyll rikelig med vann og oppsøk lege. Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig ved forespørsel.

Garanti og ansvarlighet

Connect Products BV garanterer at produktet er i henhold til spesifikasjonene i løpet av holdbarhetstiden. Ansvarlighet skal aldri overskride hva som er oppgitt i våre vilkår og betingelser for salg og levering. Under ingen omstendigheter skal selger holdes ansvarlig for følgeskader. Informasjonen her oppgitt er et resultat av våre tester og erfaringer, og er generelle i sin natur. Det innebærer imidlertid intet ansvar. Brukere er selv ansvarlige for utføring av egne tester for å fastslå hvorvidt produktet egner seg for en gitt type bruk.