

SEAL-IT® 732 TIXBOND-PU D4

Product

Seal-it® 732 Tixbond-PU D4 is een professionele, snel uithardende, transparante (crème) polyurethaanlijm met een pasteuze (thixotrope) structuur. De lijm heeft een vullend vermogen waardoor het tijdens het uitharden iets zal opschuimen, afhankelijk van de hoeveelheid vocht in de ondergrond.

Toepassingen

- Voor het verlijmen van alle houten verbindingen zoals kozijnen, plinten, plaatmateriaal en vloerdelen.
- Vlakverlijmingen, deuvelds, houtverbindingen, pen-en-gat verbinding en zwaluwstaarten.
- Voor het verlijmen van hout op metaal, steen, beton, kunststof en isolatiemateriaal. (PU-schuim/PS-schuim), steenwol en glaswol.
- Tevens geschikt voor bijna alle, in de bouw en industrie, voorkomende ondergronden.
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen, zoals geveltimmerwerk.
- Scheeps- en interieurbetimmeringen.

Eigenschappen

- Zeer snelle doorharding.
- Beperkt vullend, bruist licht op.
- Reukarm.
- Goed standvermogen, druipt niet.
- Waterbestendig (D4).
- Geschikt voor exterieur vingerlassen.
- Duurzaam weer-, water- en vochtbestendig.
- Overschilderbaar en schuurbaar.
- NEN-EN 204 D4.
- Oplosmiddelvrij.
- Thixotroop.



Standaard assortiment

Kleur	12 x 310ml koker
Tranparant-creme	SI-732-0000-310

Overige verpakking op aanvraag.

Technische productgegevens

Materiaal soort	Polyurethane	
Componenten	1K	
Dichtheid	1,13 g/ml	
Huidvorming	+23°C/50%RV	± 7 min.
Afschuifsterkte	ISO 4587	± 12 N/mm ²
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +40°C	
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +80°C	

Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Nederland

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl



SEAL-IT® 732 TIXBOND-PU D4

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking koel en droog opslaan, tussen +5°C en +25°C. Maximaal 12 maanden houdbaar na de productiedatum.

Applicatie condities

- Op verdraagzame, draagkrachtige, zuivere, schone en vetvrije ondergronden.
- Ondergronden ontdoen van losse bestanddelen met behulp van een geschikte borstel.
- Ondergronden goed ontvetten met behulp van Seal-it® 510 CLEANER.
- Aanbrengen met temperatuur tussen +5°C tot +40°C (voor omgevingen en ondergronden).
- Ondergronden vooraf altijd testen op hechting.
- Houtvochtgehalte moet tussen de 10% en 18% (max. 25%) liggen.
- Voor een juiste hechting dient één van beide ondergronden poreus te zijn.
- Lijm aanbrengen op één van beide ondergronden.
- Plaats de te verlijmen ondergronden op elkaar binnen de aangegeven tijd en voorkom verschuiving.
- Aanbrengen vanuit koker in rillen, strepen of stippen eventueel verder verdelen met 1 mm fijn getande lijmkam.
- Opentijd: ca. 5-10 min.
- Klemtijd: 20-30 min.
- Sluit de verbindingen goed op elkaar aan om een juiste verbinding te verkrijgen.



Beperkingen en aanbevelingen

Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden. Vergeling kan optreden als de lijm wordt blootgesteld aan UV-licht.

Reinigen

Vers/niet-uitgehard schuim op ondergrond en gereedschap direct verwijderen met Seal-it® 510 CLEANER. Handen/huid reinigen met Seal-it® 515 ULTRA-WIPES. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Veiligheid en gezondheid

Veiligheidsbril, handschoenen en geschikte werkkleding dragen. Alleen verwerken in goed geventileerde ruimten. Voorkom langdurig huidcontact. Als niet uitgehard materiaal in de ogen komt, deze goed met veel water uitspoelen en een arts raadplegen. Niet roken en/of in de nabijheid van open vuur verwerken. Seal-it® 732 TIXBOND-PU buiten bereik van kinderen op een veilige plek opslaan. Productveiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar.

Garantie en aansprakelijkheid

Connect Products BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen is bepaald in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper

Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Nederland

info@connectproducts.nl

+31 (0)183 731 400

www.connectproducts.nl



Technische Documentatie

SEAL-IT® 732 TIXBOND-PU D4

aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.



Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Nederland

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl

